





PAPIRSOLERING MATRIX - PRODUKTSAMMENLIGNING

			
Produktbeskrivelse	"Climacell papirisolering" Climacell består af $\geq 89\%$ avispapir og $< 11-12\%$ mineralske salte, heraf $< 3\%$ borsyre	"IsoCELL papirisolering" IsoCELL består af $\geq 87\%$ avispapir og $< 13\%$ mineralske salte, heraf $< 3\%$ borsyre	"Papiruld den originale" Papiruld består af $\geq 87\%$ avispapir og $< 13\%$ mineralske salte, heraf $< 4\%$ borsyre
TUN - DB nummer	Climacell S - DB nr. 1648613 Climacell Nature - DB nr. 1648616	DB nr. 1690771	Nej
Europæisk teknisk godkendelse - ETA/CE	ETA - 08/0009 - CE mærket gyldighed indtil 21-01-2018	ETA - 06/0076 - CE mærket gyldighed indtil 24-04-2016	ETA - 13/0623 - CE mærket gyldighed indtil 28-06-2018
Yderligere produktcertificeringer	100% deklareret produktkontrol svarende til DIN EN ISO 9000/ 14000 DIN EN 15251 og REACH 1907/ 2006. - A+ VOC indeklimateknik, certificeret ifølge ISO 16000 som er et supplement til ETA/CE mærkning 	Der foreligger ingen officielle data fra producenten eller på dennes hjemmeside om evt. certificeringer	Der foreligger ingen officielle data fra producenten eller på dennes hjemmeside om evt. certificeringer
Produkt Garanti	Livstidsgaranti	Livstidsgaranti	25 år
Forpakkingsvægt	Valgfrit efter kundeønske* Standard er 17,5 Kg (max.19kg)	14 Kg	17,5 Kg

Forpakningsenhed	PE sække, 15/18/21/24 pr. palle	PE sække, 21/24 pr. palle	PE sække, 18 pr. palle
Leveret full load vægt	34 paller - standard 12.495 Kg (fx. ved 19 Kg / 13.566Kg)	33 paller - standard 11.088 Kg	33 paller - standard 10.395 Kg
Leveret stykgodsvægt med fragtmand	367,5 Kg på EU palle	294 Kg på EU palle	315 Kg på EU palle
Vægtfylde afhængig af anvendelse	Åben indblæsning 30 - 45 kg/m ³ Lukket indblæsning 40 - 65 kg/m ³	Åben indblæsning 28 - 40 kg/m ³ Lukket indblæsning 38 - 65 kg/m ³	Der foreligger ingen officielle data fra leverandøren
Nominel tykkelse	Løst udblæst op til 250 mm + 10% Løst udblæst over 250 mm + 15%	Løst udblæst op til 250 mm + 10% Løst udblæst over 250 mm + 15%	Der foreligger ingen officielle data fra leverandøren
Varmeledningsevne λD (deklareret)	0,038 W/(mK) ~ 38 mW/mK. Hvilket svarer til, at der skal udlægges 102,67mm i forhold til kl. 37 som er fastsat til 100mm	0,039 W/(mK) ~ 39 mW/mK. Hvilket svarer til, at der skal udlægges 105,34mm i forhold til kl. 37 som er fastsat til 100mm	0,040 W/(mK) ~ 40 mW/mK. Hvilket svarer til, at der skal udlægges 108,00mm i forhold til kl. 37 som er fastsat til 100mm
Varmelagringkapacitet	2544 J/(kgK)	2110 J/(kgK)	Der foreligger ingen officielle data fra leverandøren
Modstandsdygtighed for brand	Climacell er ved (≥ 30 kg/m ³) brandklassificeret i materialeklasse B-s2,d0 ifølge EN 13501-1	Isocell er ved (≥ 30 kg/m ³) brandklassificeret i materialeklasse B-s2,d0 ifølge EN 13501-1	Papiruld er ved (≥ 40 kg/m ³) brandklassificeret i materialeklasse D-s2,d0 ifølge EN 13501-1
Laver producenten andre varianter/tilsvarende produkter **	JA 1. Climacell Pure Premium 2. Climacell Nature Borfri version 3. Climacell Akust	NEJ	JA 1. Papiruld Hulmur 2. Papiruld Lyd

** se hjemmeside fra producenten for flere oplysninger

Oplysningerne gives uden ansvar

* Prisen per kg ændres i forhold til den bestilte kg posevægt ved < 17,5 kg standard vægt